



## SILCAL 900

Tulenkestävä tekninen eriste

### OMINAISUUDET

- Kuiva eristysratkaisu - nopea ja riskitön ylösajo
- Kevyt ja jäykkä rakenne
- Erinomainen eristyskyky
- Helposti työstettävissä
- Ympäristöystävällinen - ei sisällä asbestia tai muita haitallisia aineita
- Saatavissa muotoonsa leikattuina valmiina asennuskappaleina

### MITAT

Standardikoot (mm)

500 (±2) x 1250 (0/±10)  
1000 (±2) x 1250 (0/±10)  
1500 (±2) x 1250 (0/±10)  
1000 (±2) x 625 (±2)

Levyepäksyydet (mm)

20 - 100

Tilattavissa myös muita levykokoja ja muotokappaleita mittatilaustyönä.

### VALMISTAJA

Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH

### KUVAUS

SILCAL 900 on kevyt, tulenkestävä ja ympäristöystävällinen eristysmateriaali teollisiin eristysratkaisuihin. SILCAL kalsiumsilikaattilevyjä ja muotokappaleita käytetään tausteeristeenä monenlaisissa rakenteissa joissa pyritään minimoimaan vapautuva vesi ylösajossa.

Kalsiumsilikaattilevyt ovat työstettävissä puuntyöstövälineillä. Valmistajalla on myös mittatilauspalvelu, jolloin voidaan työstää piirrustusten mukaisia muotokappaleita modernien CNC-työstökoneiden avulla.

### TEKNISET TIEDOT

Korkein käyttölämpötila (EN 1094-6) [°C] .....	900
Tiheys, kuiva (± 10 %) (EN 1602) [kg/m <sup>3</sup> ] .....	260
Huokoisuus (EN 993-1) [%] .....	90
Kylmäpuristuslujuus (EN 826) [MPa] .....	1,5
Taivutuslujuus (12089) [MPa] .....	0,5
pH-arvo (EN 13468) [-] .....	~ 9
Ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] .....	0,8 - 1,2
Lämpölaajenemiskerroin (DIN 51045-5) [K <sup>-1</sup> x 10 <sup>-6</sup> ]	
RT-750 °C, kohtisuora .....	6,4
RT-750 °C, yhdensuuntainen .....	6,4
Lämmönjohtavuus (EN 12667) [W/mK]	
@ 200 °C .....	0,08
@ 400 °C .....	0,10
@ 600 °C .....	0,14
@ 800 °C .....	0,18
Kutistuma (EN 1094-6) [%]	
12 h @ 900 °C .....	0,9